

Anhydriet- & alphatoepassingen

GTA190

poederlijm - anhydriet- & alphavloeren



Coba GTA190 poederlijm anhydriet- & alphavloeren is een fabrieksmatig vervaardigde calciumsulfaat gebonden poedertegellijm.

Producteigenschappen



Speciale productkenmerken

- Betegelen bij reeds 1% restvochtgehalte
- Geschikt voor vloerverwarming
- Goed vullend vermogen
- Lange open tijd
- Geschikt voor op gipsvezelplaten en estrichvloeren

Toepassingsgebied

Coba GTA190 poederlijm anhydriet- & alphavloeren is speciaal geschikt voor het binnenshuis verlijmen van tegels en natuursteen op calciumsulfaat ondergronden zoals anhydrietvloeren, vloeren op basis van alpha-halfhydraat en gipsvezelplaten. Coba GTA190 is geschikt voor toepassing op vloerverwarming mits deze deskundig geïnstalleerd is en het juiste opstookprotocol in acht genomen wordt. Coba GTA190 heeft een goed vullend vermogen en een lange open tijd. Toepasbaar in droge ruimtes. In tegenstelling tot cementgebonden producten is er met Coba GTA190 geen enkel risico op onthechting door ettringietvorming en zijn vloeren betegelbaar bij een restvochtgehalte van 1%. Toepassing in semi-natte ruimtes (badkamers) dient per geval beoordeeld te worden. Coba GTA190 is niet geschikt voor blijvend natte ruimtes en buiten- en onderwatertoepassingen zoals zwembadbassins.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zwakke toplagen en/of een eventueel calciumcarbonaathuid door middel van schuren, borstelen, of frezen verwijderen. De ondergrond grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel 1:1 verdund met water. Calciumsulfaatvloeren mogen max 1% restvocht (CM-methode) bevatten op het moment van verlijming.

Verwerking

Voeg 25kg cobra GTA190 toe aan ca. 5,8 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. LET OP: oude lijmresten kunnen de verwerkingstijd aanzienlijk verkorten! Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijmis dan klaar voor gebruik. Breng Coba GTA190 op met een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen achterzijde van de tegel en de lijm. In geval van zwaarbelast (vloer)tegelwerk, toepassingen van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40 cm) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk aangemaakte lijm binnen 60 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede




Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Coba

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.

		
10mm	12mm	15mm
ca. 3,2 kg/m ² (ca. 7,8m ² /verp.)	ca. 3,9 kg/m ² (ca. 6,4m ² /verp.)	ca. 4,8 kg/m ² (ca. 5,2m ² /verp.)

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na 24 uur beloopbaar. Na verharding afvoegen met een Cobra voegmiddel.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 84025	zakken van 25 kg
	40 st/pallet
	kleur wit

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.